

灰テックビーズの品質

| 試験項目 | | 単位 | 試験結果 |
|----------------|--------|------------------------|-----------|
| 密度・吸水率試験 | 表乾密度 | g/cm^3 | 1.58~1.75 |
| | 絶乾密度 | g/cm^3 | 1.16~1.33 |
| | 吸水率 | % | 61.71 |
| 土粒子の密度 | | g/cm^3 | 2.3 |
| 自然含水比 | | % | 29 |
| 突固め (A-b) | 最大乾燥密度 | g/cm^3 | 1.16~1.33 |
| | 最適含水比 | % | 39.3 |
| 三軸圧縮試験 (CD) | 粘着力 | kN/m^3 | 6.8 |
| | 摩擦角 | 度 | 66 |